TECNO-SUD S.r.l.

LABORATORIO AUTORIZZATO ASSOCIATO A.L.I.

all'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n°. 1086 con D.M. 25394 del 24/10/1984

Via Trapezzoli, 47 - 89134 SAN GREGORIO di Reggio Calabria -Tel. (0965) 642102

Sito internet: www.tecnosud.net - E-mail: laboratorio@tecnosud.net

Reggio Cal., li 10/02/2011

Rapporto di prova n. 2984 Protocollo di accettazione n. 0849 del 01/02/2011

COMMITTENTE: ***Comune di Catanzaro***
Settore LL.PP. – Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento: *Geom. Paparazzo Luciano*

OGGETTO: *Campagna d'indagine per adeguamento / miglioramento sismico della Scuola Elementare e Materna "Passo di Salto" – Via Forni, Catanzaro Lido.*

****

PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CLS (D = 104 mm)

****

Contrassegno carota e data di prelievo	Massa	Sezione	Altezza	Resistenza a compressione cilindrica della carota
**********	(gf)	(mm^2)	(mm)	(N/mm^2)
15 TS - (03/02/2011)	3834	8495	198	***7,1***

Data di prova a compressione: 08/02/2011. Tipo di rottura: Soddisfacente.

Direzione di perforazione al prelievo: Orizzontale.

Note: - Il carico di rottura ottenuto dalla prova per la carota ***15 TS*** è stato ***60,0 kN***.
- Il valore di resistenza a compressione indicato è quello di resistenza a compressione cilindrica della carota a superficie asciutta, inteso come il rapporto tra il carico di rottura e l'area della sezione del campione cilindrico rettificato mediante molatura.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori: ***(NO)***.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Responsabile del Procedimento: ***(SI)***.

Punto di prelievo del campione: ***15 TS – Corpo 1: Telaio di base (trave 1-8).***

La prova è stata eseguita a Norma UNI EN 12390-3:2003, con pressa Controls da 3000 kN, mod. C56V2, matr. 06020789, classe 1, certificato di taratura prot. n. 171 del 31/05/2010.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Filippo M. Azzarà)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Domenico Cutrupi)

TECNO-SUD S.r.l.

LABORATORIO AUTORIZZATO ASSOCIATO A.L.I.

all'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n°. 1086 con D.M. 25394 del 24/10/1984

Via Trapezzoli, 47 - 89134 SAN GREGORIO di Reggio Calabria -Tel. (0965) 642102

Sito internet: www.tecnosud.net - E-mail: laboratorio@tecnosud.net

Reggio Cal., li 10/02/2011

Rapporto di prova n. 2984 Protocollo di accettazione n. 0849 del 01/02/2011

COMMITTENTE: ***Comune di Catanzaro***
Settore LL.PP. – Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento: *Geom. Paparazzo Luciano*

OGGETTO: *Campagna d'indagine per adeguamento / miglioramento sismico della Scuola Elementare e Materna "Passo di Salto" – Via Forni, Catanzaro Lido.*

****

PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CLS (D = 104 mm)

****

Contrassegno carota e data di prelievo	Massa	Sezione	Altezza	Resistenza a compressione cilindrica della carota
**********	(gf)	(mm^2)	(mm)	(N/mm^2)
16 TS - (03/02/2011)	3955	8495	200	***11,3***

Data di prova a compressione: 08/02/2011. Tipo di rottura: Soddisfacente.

Direzione di perforazione al prelievo: Orizzontale.

Note: - Il carico di rottura ottenuto dalla prova per la carota ***16 TS*** è stato ***96,3 kN***.
- Il valore di resistenza a compressione indicato è quello di resistenza a compressione cilindrica della carota a superficie asciutta, inteso come il rapporto tra il carico di rottura e l'area della sezione del campione cilindrico rettificato mediante molatura.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori: ***(NO)***.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Responsabile del Procedimento: ***(SI)***.

Punto di prelievo del campione: ***16 TS – Corpo 1: Telaio di base (trave 28-29).***

La prova è stata eseguita a Norma UNI EN 12390-3:2003, con pressa Controls da 3000 kN, mod. C56V2, matr. 06020789, classe 1, certificato di taratura prot. n. 171 del 31/05/2010.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Filippo M. Azzarà)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Domenico Cutrupi)

TECNO-SUD S.r.l.

LABORATORIO AUTORIZZATO ASSOCIATO A.L.I.

all'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n°. 1086 con D.M. 25394 del 24/10/1984

Via Trapezzoli, 47 - 89134 SAN GREGORIO di Reggio Calabria - Tel. (0965) 642102

Sito internet: www.tecnosud.net - E-mail: laboratorio@tecnosud.net

Reggio Cal., li 10/02/2011

Rapporto di prova n. 2984 Protocollo di accettazione n. 0849 del 01/02/2011

COMMITTENTE: ***Comune di Catanzaro***
Settore LL.PP. – Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento: *Geom. Paparazzo Luciano*

OGGETTO: *Campagna d'indagine per adeguamento / miglioramento sismico della Scuola Elementare e Materna "Passo di Salto" – Via Forni, Catanzaro Lido.*

****

PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CLS (D = 104 mm)

****

Contrassegno carota e data di prelievo	Massa	Sezione	Altezza	Resistenza a compressione cilindrica della carota
**********	(gf)	(mm^2)	(mm)	(N/mm^2)
19 TS - (02/02/2011)	3776	8495	198	***10,8***

Data di prova a compressione: 08/02/2011. Tipo di rottura: Soddisfacente.

Direzione di perforazione al prelievo: Orizzontale.

Note: - Il carico di rottura ottenuto dalla prova per la carota ***19 TS*** è stato ***91,4 kN***.
- Il valore di resistenza a compressione indicato è quello di resistenza a compressione cilindrica della carota a superficie asciutta, inteso come il rapporto tra il carico di rottura e l'area della sezione del campione cilindrico rettificato mediante molatura.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori: ***(NO)***.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Responsabile del Procedimento: ***(SI)***.

Punto di prelievo del campione: ***19 TS – Corpo 1: Pilastri piano terra (n. 8).***

La prova è stata eseguita a Norma UNI EN 12390-3:2003, con pressa Controls da 3000 kN, mod. C56V2, matr. 06020789, classe 1, certificato di taratura prot. n. 171 del 31/05/2010.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Filippo M. Azzarà)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Domenico Cutrupi)

TECNO-SUD S.r.l.

LABORATORIO AUTORIZZATO ASSOCIATO A.L.I.

all'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n°. 1086 con D.M. 25394 del 24/10/1984

Via Trapezzoli, 47 - 89134 SAN GREGORIO di Reggio Calabria -Tel. (0965) 642102

Sito internet: www.tecnosud.net - E-mail: laboratorio@tecnosud.net

Reggio Cal., li 10/02/2011

Rapporto di prova n. 2984 Protocollo di accettazione n. 0849 del 01/02/2011

COMMITTENTE: ***Comune di Catanzaro***
Settore LL.PP. – Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento: *Geom. Paparazzo Luciano*

OGGETTO: *Campagna d'indagine per adeguamento / miglioramento sismico della Scuola Elementare e Materna "Passo di Salto" – Via Forni, Catanzaro Lido.*

****

PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CLS (D = 104 mm)

****

Contrassegno carota e data di prelievo	Massa	Sezione	Altezza	Resistenza a compressione cilindrica della carota
**********	(gf)	(mm^2)	(mm)	(N/mm^2)
20 TS - (02/02/2011)	3981	8495	206	***18,9***

Data di prova a compressione: 08/02/2011. Tipo di rottura: Soddisfacente.

Direzione di perforazione al prelievo: Orizzontale.

Note: - Il carico di rottura ottenuto dalla prova per la carota ***20 TS*** è stato ***160,5 kN***.
- Il valore di resistenza a compressione indicato è quello di resistenza a compressione cilindrica della carota a superficie asciutta, inteso come il rapporto tra il carico di rottura e l'area della sezione del campione cilindrico rettificato mediante molatura.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori: ***(NO)***.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Responsabile del Procedimento: ***(SI)***.

Punto di prelievo del campione: ***20 TS – Corpo 1: Pilastri piano terra (n. 21).***

La prova è stata eseguita a Norma UNI EN 12390-3:2003, con pressa Controls da 3000 kN, mod. C56V2, matr. 06020789, classe 1, certificato di taratura prot. n. 171 del 31/05/2010.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Filippo M. Azzarà)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Domenico Cutrupi)

TECNO-SUD S.r.l.

LABORATORIO AUTORIZZATO ASSOCIATO A.L.I.

all'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n°. 1086 con D.M. 25394 del 24/10/1984

Via Trapezzoli, 47 - 89134 SAN GREGORIO di Reggio Calabria - Tel. (0965) 642102

Sito internet: www.tecnosud.net - E-mail: laboratorio@tecnosud.net

Reggio Cal., li 10/02/2011

Rapporto di prova composto da n. 06 pagine pagina 5

Rapporto di prova n. 2984 Protocollo di accettazione n. 0849 del 01/02/2011

COMMITTENTE: ***Comune di Catanzaro***
Settore LL.PP. – Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento: *Geom. Paparazzo Luciano*

OGGETTO: *Campagna d'indagine per adeguamento / miglioramento sismico della Scuola Elementare e Materna "Passo di Salto" – Via Forni, Catanzaro Lido.*

****

PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CLS (D = 104 mm)

****

Contrassegno carota e data di prelievo	Massa	Sezione	Altezza	Resistenza a compressione cilindrica della carota
**********	(gf)	(mm^2)	(mm)	(N/mm^2)
53 TS - (04/02/2011)	4014	8495	202	***22,3***

Data di prova a compressione: 08/02/2011. Tipo di rottura: Soddisfacente.

Direzione di perforazione al prelievo: Orizzontale.

Note: - Il carico di rottura ottenuto dalla prova per la carota ***53 TS*** è stato ***189,2 kN***.
- Il valore di resistenza a compressione indicato è quello di resistenza a compressione cilindrica della carota a superficie asciutta, inteso come il rapporto tra il carico di rottura e l'area della sezione del campione cilindrico rettificato mediante molatura.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori: ***(NO)***.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Responsabile del Procedimento: ***(SI)***.

Punto di prelievo del campione: ***53 TS – Corpo 1: Travi 1° impalcato (trave 21-22).***

La prova è stata eseguita a Norma UNI EN 12390-3:2003, con pressa Controls da 3000 kN, mod. C56V2, matr. 06020789, classe 1, certificato di taratura prot. n. 171 del 31/05/2010.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Filippo M. Azzarà)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Domenico Cutrupi)

TECNO-SUD S.r.l.

LABORATORIO AUTORIZZATO ASSOCIATO A.L.I.

all'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n°. 1086 con D.M. 25394 del 24/10/1984

Via Trapezzoli, 47 - 89134 SAN GREGORIO di Reggio Calabria -Tel. (0965) 642102

Sito internet: www.tecnosud.net - E-mail: laboratorio@tecnosud.net

Reggio Cal., li 10/02/2011

Rapporto di prova n. 2984 Protocollo di accettazione n. 0849 del 01/02/2011

COMMITTENTE: ***Comune di Catanzaro***
Settore LL.PP. – Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento: *Geom. Paparazzo Luciano*

OGGETTO: *Campagna d'indagine per adeguamento / miglioramento sismico della Scuola Elementare e Materna "Passo di Salto" – Via Forni, Catanzaro Lido.*

****

PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CLS (D = 104 mm)

****

Contrassegno carota e data di prelievo	Massa	Sezione	Altezza	Resistenza a compressione cilindrica della carota
**********	(gf)	(mm^2)	(mm)	(N/mm^2)
54 TS - (04/02/2011)	4135	8495	206	***22,0***

Data di prova a compressione: 08/02/2011. Tipo di rottura: Soddisfacente.

Direzione di perforazione al prelievo: Orizzontale.

Note: - Il carico di rottura ottenuto dalla prova per la carota ***54 TS*** è stato ***187,1 kN***.
- Il valore di resistenza a compressione indicato è quello di resistenza a compressione cilindrica della carota a superficie asciutta, inteso come il rapporto tra il carico di rottura e l'area della sezione del campione cilindrico rettificato mediante molatura.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori: ***(NO)***.
- Richiesta di prova sottoscritta dal Responsabile del Procedimento: ***(SI)***.

Punto di prelievo del campione: ***54 TS – Corpo 1: Travi 1° impalcato (trave 1-8).***

La prova è stata eseguita a Norma UNI EN 12390-3:2003, con pressa Controls da 3000 kN, mod. C56V2, matr. 06020789, classe 1, certificato di taratura prot. n. 171 del 31/05/2010.

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Filippo M. Azzarà)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. Domenico Cutrupi)